



## TECHNICKÝ LIST

**Typ výrobku: Epoxidové lepidlo DOMO 10 A+B**

### Použití:

Tuhé pevnostní lepidlo na lepení a tmelení kamene, i pro venkovní použití, aplikovatelné i na vlhké materiály. Jedná se o jedno z nejvíc pevnostních lepidel, které Tenax vyrábí. Lepidlo má barvu slonové kosti. DOMO 10 je vhodné na lepení a opravy žuly, mramoru, kamene, keramiky, aglomerátů, betonu i dřeva. Navíc je schopno lepit následující různé typy materiálů:

- keramika + kámen
- kov + kámen (povrch kovu zdrsnit)
- kov + keramika (povrch kovu zdrsnit)
- kov + beton
- sklo + kámen (povrch skla zdrsnit)
- sklo + keramika (povrch skla zdrsnit)
- navíc je vhodné pro uchycení úchytů, ok, skob, atd.

Lepidlo DOMO 10 může být barveno barvicími pastami Tenax nebo oxidy kovů.

### Technické údaje:

TECHNICKÁ DATA	A	B
Viskozita cps 25 °C	Tixotropní pasta	Tixotropní pasta
Hustota při 25 °C gr/cm <sup>3</sup>	1.3	1.3
Vzhled	Slonovinová pasta	Bílá pasta
Poměr míchání pryskyřice / tužidla	100+100=tot 200	
Doba zatvrdnutí při 25 °C (100 gr. Pryskyřice+iniciát.)	cca. 2 hod. 30 min.	
Lepivý při 25°C , 50% vlhkosti	4 hodiny	
Lepivý při 40°C , 10% vlhkosti	3 hodiny	
Minimální teplota pro reakci	5°C	
Minimální teplota po vytvrzení	- 25°C	
Maximální teplota po vytvrzení	+60°C	
Přilnavost k mramoru (ASTM D4541)	15Mpa	
Přilnavost ke sklu (ASTM D4541)	15Mpa	
Pracovní čas při 25°C (leštění nebo řezání)	24 hodin	

**Balení :** 1+1 litr; 4+4 litr

**Doba skladovatelnosti:** při teplotě od 18°C do 25 °C v originálním balení je minimální garantovaná doba skladovatelnosti 12 měsíců.

### Návod k použití:

Odejměte z nádoby A i B stejná množství (1:1) a důkladně obě složky promíchejte. Lepené plochy by měli být čisté a nemastné. Skladovat na suchém místě. Při práci by teplota neměla klesnout pod 10°C. Vyvarujte se kontaktu tmelu s očima a pokožkou. Při práci doporučujeme použít ochranné rukavice a brýle. V případě zasažení očí si je důkladně vypláchněte.

**Výrobce: TENAX S.p.A.** via I Maggio 226 / 263 37020 Volargne (VR) Italy Tel. +39 045 686 0222 Fax +39 045 686 2456

e-mail: [tenax@tenax.it](mailto:tenax@tenax.it) - [www.tenax.it](http://www.tenax.it)

**Zastoupení pro ČR a Slovensko:** BOUDA COMMERCIO s.r.o., Hájecká 185, 27351 Červený Újezd

Tel.: +420 312 690 385 - 386, Fax: +420 312 690 387

e-mail: [info@boudacommercio.cz](mailto:info@boudacommercio.cz) - [www.boudacommercio.cz](http://www.boudacommercio.cz)