



TECHNICKÝ LIST

Název výrobku: **VIGOR** – poly epoxidové lepidlo na kámen

Aplikace:

VIGOR je poly epoxidové lepidlo na žulu, mramor a umělý kámen. Jde o velmi rychlé a dobře roztíratelné lepidlo. Konzistence zůstává stejná i po smíchání s iniciátorem. Lepidlo VIGOR má vysokou pevnost a přilnavost již po 45-60 minutách. To umožňuje rychle lepit i při nižších teplotách. Po vytvrnutí zůstává lepidlo hladké s vysokým leskem a dobře se leští. Dostupné odstíny: bílá, černá, béžová (paglierino) a transparentní.

Návod k použití:

Ujistěte se, že lepený materiál je suchý, čistý a bez prachu. Odměřte potřebné množství lepidla a přidejte 2-3% iniciátoru z tuby (VÁHOVÝ POMĚR). Dobře obě složky promíchejte čistými nástroji. Nevracejte použité lepidlo zpět do plechovky. V případě potřeby dobarvěte lepidlo univerzálními barvicími pastami nebo oxidy kovů. Nadměrné množství barvy může ovlivnit charakteristiku lepidla. Při práci používejte ochranné rukavice a brýle. Po použití plechovky uzavřete.

TECHNICKÁ DATA	
Viskozita cps 25°C 20 r.p.m. (ASTM D2196)	polotuhá pasta
Hustota při 25°C gr/cm ³	1,6
Vzhled pryskyřice / iniciátoru	Obarvená pasta
Poměr míchání pryskyřice / iniciátoru (váhový poměr)	100+2/3
Doba zatvrdnutí při 25 °C	3-5 min.
Doba ztráty lepkavosti tenké vrstvy při 25°C; 50% relativní vlhkosti	20 min.
Možnost opracování při 25°C	Zhruba po 45-60 min.
Minimální teplota pro reakci	+5°C
Minimální teplota použití po vytvrzení	+5°C
Maximální teplota použití po vytvrzení	+ 110°C
Doba skladovatelnosti při 25°C	6 měsíců
Síla přilnavosti na mramoru botticino po 2 hod. (ASTM D4541)	4,3

Výrobce: TENAX S.p.A. via I Maggio 226 / 263 37020 Volargne (VR) Italy Tel. +39 045 686 0222 Fax +39 045 686 2456
e-mail: tenax@tenax.it - www.tenax.it

Zastoupení pro ČR a Slovensko: BOUDA COMMERCIO s.r.o., Hájecká 185, 27351 Červený Újezd
Tel.: +420 312 690 385 - 386, Fax: +420 312 690 387
e-mail: info@boudacommercio.cz – www.boudacommercio.cz

Síla přilnavosti na mramoru botticino po 24 hod. (ASTM D4541)	5
Síla přilnavosti na žule po 2 hod. (ASTM D4541)	2,2
Síla přilnavosti na žule po 24 hod. (ASTM D4541)	3
Síla přilnavosti na umělém kameni po 2 hod. (ASTM D4541)	3
Síla přilnavosti na umělém kameni po 24 hod. (ASTM D4541)	3

Trvanlivost:

Skladujte v suchu a chladu. Při teplotě od 18 do 25°C v originálním balení je minimální garantovaná doba skladovatelnosti 6 měsíců.

Bezpečnostní pravidla:

Pryskyřice a iniciátor jsou chemické látky, prosím čtěte technický list a informace na obale před jejich použitím.

Výrobce: TENAX S.p.A. via I Maggio 226 / 263 37020 Volargne (VR) Italy Tel. +39 045 686 0222 Fax +39 045 686 2456

e-mail: tenax@tenax.it - www.tenax.it

Zastoupení pro ČR a Slovensko: BOUDA COMMERCIO s.r.o., Hájecká 185, 27351 Červený Újezd

Tel.: +420 312 690 385 - 386, Fax: +420 312 690 387

e-mail: info@boudacommercio.cz – www.boudacommercio.cz